



BORNIT® – Siūlių juosta KSK



Klojant kelius naudojamos medžiagos

Labai lanksti sandarinimo juosta iš polimerinio bitumo, skirta sudaryti tvirtoms jungtims, remontuojant, prižiūrint ar tiesiant naujas gatves

PRIVALUMAI

- Viena juostos pusė padengta klėjais, todėl juosta užklijuosite greičiau.
- Juosta tvirtinama ne lydant, o naudojant ant vienos jos pusės užteptą klijų sluoksnį.
- Galima sudaryti ilgai elastingumą išlaikančias jungtis tarp asfalto ir betono arba tarp dviejų asfalto sluoksnių.
- Puikiai lankstoma net ir šalta, yra termiškai stabili.
- Puikiai tinka sudarant jungtis su kanalizacijos dangčiais, hidrantų ir aklių kapomis.

Nupjauti betono arba asfalto kraštai gruntuojami „Bornit®“ bitumo gruntu arba „Bornit®“ klėjais.

Patarimas: naudodami naująjį „Bornit®“ purškiamą bitumo gruntą „Fix“, paviršių ngruntuosite greitai ir švariai.

Pirminis sluoksnis turi visiškai išdžiūti – tik tuomet galima dengti kitus sluoksnius. Tada silikoninis popierius atskiriamas nuo juostos.

Juosta klėjais ištepta puse prispaudžiama prie betono arba asfalto briaunos, paliekant 5 mm kyšančią juostos briauną.

Galiausiai klojamas karšto asfalto sluoksnis, kurio temperatūra turi siekti mažiausiai 120 °C, kad juosta siūlės zonoje prisilydytų.

„Bornit®“ siūlių juosta KSK visiškai susilieja su asfalto sluoksniu. Veikiant karštam asfaltui siūlių juosta išsilydo ir voluojant giliai įsiskverbia į siūlės struktūrą. Taip sudaroma vandeniui nepralaidi ir lanksti jungtis, kuri ilgai nesutrūksta.

Standartiniai matmenys storiai

30×08 mm	30×10 mm
35×08 mm	
40×08 mm	40×10 mm
	45×0 mm

Kiti dydžiai, pateikus prašymą.

Mes norėtume:

- Sulaukti jūsų skambučio.
- Gauti informaciją paštu.
- Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojų vizito.

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +37069846873
www.constructiontrade.lt



Siūlomi juostų

Asfaltas ir betonas – 10 mm.
Asfaltas ir asfaltas – 8 mm.

Naujiena!
juosta dar lankstennė

