

BORNIT[®] - „Fertigschlaemme“

Naudojimui paruošta masė

Masė, skirta uždengti atvirų asfalto dangų poras

Tausoja aplinką

Sudėtyje nėra tirpiklių

Techninės atmenos būklė: 1999 m. rugpjūčio 30 d.

Savybės ir tipas	BORNIT – naudojimui paruošta masė pagaminta pagrindu imant polimeru modifikuotą bitumo emulsiją ir pridėjus į ją mineralinių priedų. BORNIT – naudojimui paruoštos masės sudėtyje nėra tirpiklių, todėl naudojant ją tausojama aplinka.
Naudojimo sritys	BORNIT – naudojimui paruošta masė naudojama uždengti atvirų asfalto dangų poras, kai šios dangos paklotos ant kelių, stovėjimo aikštelėse, aikštėse, pėsčiųjų takuose bei dviračių takeliuose. Taip pat ši priemonė skirta užpildyti susidėvėjusius bitumo turinčius sluoksnius.
Apdorojimas	<p>Prieš tepant BORNIT – naudojimui paruoštą masę, pagrindą reikia švariai nušluoti. Paviršius gali būti šiek tiek drėgnas, bet ne šlapias. Visus prie paviršiaus nepritvirtintus daiktus reikia pašalinti. Kontaktinis paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, ant jo negali būti jokių medžiagų, kurios galėtų atskirti du sluoksnius (pavyzdžiui, tepalų, kuro, dažų likučių, cemento skiedinio ir pan.). Išdaužytas vietas arba kiaurymes reikia užtaisyti BORNIT – šaltu mišiniu arba BORNIT – remontiniu skiediniu RE 50. Senas dangas patartina apdoroti 0,1 – 0,3 l/m² BORNIT – sukibimą pagerinančia priemone. Jei dangos yra naujos, papildomo apdoravimo atlikti nereikia.</p> <p>Dėl to, kad atskirų naudoti paruoštos masės komponentų tankiai gali labai skirtis, laikant priemonę sandėlyje arba ją transportuojant neįmanoma išvengti nusėdimo reiškinių. Dėl šios priežasties, prieš naudojant, masę reikia gerai išmaišyti (mašininiu būdu arba maišykle). Tai padarius, BORNIT – naudojimui paruoštą masę apdoroti bus nesunku.</p> <p>Paviršius homogenine medžiaga dengiamas naudojant guminę mentelę glaistui tepti arba minkštą šluotą. Užtepus medžiagą, paviršius tampa kibus, atsparus nusidėvimui, jo poros uždengiamos. Užtepus masę, paviršių galima pabarstyti kokybišku skaldytu smėliu. Norint tepti minėtą medžiagą, reikia sulaukti tinkamo oro, paviršiaus temperatūra taip pat turi viršyti +5 °C. Jei matote, kad neužilgo ims lyti, arba jei lietus užsitęsė, darbų nepradėkite. Dangą bet kada galima papildomai apdoroti arba atnaujinti.</p>
Sąnaudos	<p>Dengiant poras: maždaug 0,8 kg/m²</p> <p>Dengiant paviršių: maždaug 1,5 kg/m², priklausomai nuo pagrindo</p> <p>Didžiausias sluoksnio storis: maždaug 0,5 mm (reikėtų stengtis nekloti storesnio medžiagos sluoksnio!)</p>
Laikymas	Produktą galima laikyti mažiausiai 6 mėnesius. Laikant produktas negali užšalti!
Šalinimas	Perdirbti galima tik visiškai tuščius, išvalytus indus. Medžiagos likučius galima šalinti pagal atliekų kodą Nr. 170302 (asfaltas, kurio sudėtyje nėra dervų).

Pastaba

Ši atmena pakeičia visą iki tol buvusią techninę informaciją apie produktą.

Atmenoje pateikiami duomenys sudaryti remiantis naujausiais naudojimo technikos pasiekimais. Vis dėlto priklausomai nuo statinio būklės, gali tekti nuspręsti, kokį darbo metodą pasirinkti. Taip pat reikia atsižvelgti į statybų situacijos lemiamus ypatingus atvejus. Pateikti duomenys nelaikomi pagrindu teisinei atsakomybei.

Tiekimo formos

30 kg statinė

paletėje 18 statinių