



BORNIT® –

Elastingas siūlių užpildas / Nahtflex



Klojant kelius naudojamos medžiagos

Labai lanksti, tvirta (tikotropinė) bitumo masė, kurios sudėtyje nėra tirpiklių pagal M SNAR. Skirta formuoti lanksčioms, ilgalaikėms siūlėms juostomis klojant asfaltą

PRIVALUMAI

- Darbinės siūlės formuojamos taip, kad ilgai lieka elastingos.
- Medžiaga klojama šalta. Tvirtumas pasiekiamas nenaudojant užpildų, siūlės šonai nenukrenta.
- Vieno darbo etapo metu galima padengti iki 5 mm storio sluoksnį.
- Medžiaga atspari šalčiui, ją galima naudoti iki -5 °C temperatūros.
- Patentuota aplinką tausojanti receptūra.
- Dėl didelio produkte esančio polimerų kiekio siūlės zonoje susikaupia daug rišiklių.

„Bornit®“ elastingas siūlių užpildas naudojamas formuojant ilgalaikes siūles pagal M SNAR, kai asfaltas klojamas juostomis ir tankinamas volais. Labai elastinga (lanksti) bitumo masė dažniausiai naudojama formuojant siūles principu „karštas ant šalto“ arba „karštas ant šilto“ (siūlės formuojamos tarp asfalto juostų, ties tomis vietomis, kur tam tikrą dieną baigiamas darbas. Taip pat tinka ir atliekant remonto darbus. Kadangi prie kraštų masė prilimpa puikiai, galima formuoti iki 5 mm storio masės sluoksnius. Daug rišiklių susikaupia labai skirtingų savybių jungčių vietoje (ištrupėjusiose frezuotose briaunose, asfalto sluoksnyje fiksuotų betoninių objektų, pavyzdžiui, bortelių elementų). Siūlė lieka labai elastinga.

„Bornit®“ elastingas siūlių užpildas naudojamas po to, kai pagrindas apipurškiamas klijais arba bitumo emulsija arba prieš pat klojant karšto asfalto sluoksnį, kuris turės glaustis prie jau pakloto sluoksnio, t. y. ir prie siūlių užpildo.

„Bornit®“ elastingą siūlių užpildą galima purkšti purkštuvu, tepti glaistykle arba mūrininko mentele, taip pat galima naudoti specialų įrenginį „Bornit® Flexomat“. Varikliu varoma apdorojimo mašinos tiekimo sistema tiesiog uždedama ant atidaryto elastingo siūlių užpildo indo.


Tiekimo sistema veržtuvais pritvirtinama prie indo, o svirtis su purškimo tūta nuleidžiama iki siūlės.

Tūtos laikiklyje yra spyruoklės, o tai kompensuoja nelygų siūlės paviršių.

Medžiaga labai tiksliai juostos forma dengiama ant briaunos (dengiama 4–5 mm storio juosta). Dengiamos medžiagos kiekį labai paprasta reguliuoti greičiau arba lėčiau traukiant įrenginį „Flexomat“ ir reguliuojant vožtuvo padėtį. Užtepęs siūles „Bornit®“ elastingu siūlių užpildu, iš karto galima kloti karšto asfalto mišinį.

„Bornit®“ elastingas siūlių užpildas sudaro ilgalaikę lanksčią jungtį tarp seno ir naujo asfalto sluoksnių.

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +37069846873
www.constructiontrade.lt



„Bornit®“ – garsus vardas statybų srityje.