



BORNIT® –

Karštai liejama masė TL / Heißvergussmasse TL



Klojant kelius naudojamą medžiagą

Tai yra polimerinėmis medžiagomis modifikuota liejama bitumo masė, skirta užpildyti siūlėms, kurių atsiranda transporto priemonių judėjimo keliuose, dengtuose betonu ar asfaltu. Taip pat tinka naudoti sandarinant siūles aplink į dangą montuojamus elementus.

PRIVALUMAI

- Siūlėje esanti medžiaga sugeria didelės amplitudės poslinkius (25 % plyšio pločio, kai temperatūra yra – 20 °C).
- Medžiaga patikrinta oficialių tarnybų ir suteiktas leidimas ją naudoti pagal „TL bitFug 82“ ir „ZTV-Fug-StB 01“.
- Nedidelės sąnaudos – vos 1,1 kg vienam plyšio tūrio litrai.
- Neilga aušimo trukmė. Per ataušusią masę galima iš karto važiuoti.
- Paprasta dirbti, nedidelės darbo sąnaudos.
- Gerai sukimba su plyšio sienelėmis.

„Bornit®“ karštai liejamos masės TL pagrindinė sudedamoji dalis yra polimerine medžiaga modifikuotas bitumas, sudėtyje dar yra mineralinių užpildų ir organinių priedų. Tai yra išlydoma masė, kuri liejama tik karšta. Naudojant šią masę galima kompensuoti poslinkius, kurie sudaro iki 25 % plyšio pločio. Masės kokybė tikrinta pagal „TL bit Fug 82“ ir „ZTV-Fug-StB 01“.

Paviršiuje išpjaunamas plyšys, kurio plotis neturi viršyti 2 cm. Po to išpjautą plyšį reikia išvalyti pučiant suslėgtą orą ir naudojant mašiną su šepetiu. Kad karštai liejama masė sukibtų su plyšio sienelėmis, jas reikia ištepti „Bornit®“ sukibimą pagerinančiu gruntu. Gruntą galima tepti teptuku arba purkšti purkštuvu. Masę galima lieti, kai aplinkos temperatūra didesnė kaip +5 °C (jei būtina, kontaktinius paviršius reikia pakaitinti karštą orą pučiančiu įrenginiu!).


Liejamą masę lydymo katile su maišykle ir termostatu reikia iš lėto įkaitinti iki darbinės temperatūros, siekiančios maždaug 160 °C. Dėmesio: jei masė perkaitinama (temperatūra didesnė kaip 180 °C), ji suyra!

Galiausiai masė liejama tinkamai parinktu liejimo aparatu. Baigus lieti pirmąjį sluoksnį nedelsiant liejamas papildomas, taip kompensuojant masės tūrio nuostolius, susidarantį pirmajam sluoksniui traukiantis (aušdama masė traukiasi).

Mes norėtume:

- Sulaukti jūsų skambučio.
- Gauti informaciją paštu.
- Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojų vizito

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +37069846873
www.constructiontrade.lt



„Bornit®“ – garsus vardas statybų srityje.