

BORNIT®**Ant bėgių liejama masė**

Ant bėgių liejama masė, aprūpinta sintetinėmis medžiagomis

BORNITBORNIT gamykla
Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 ZwickauNepriklausoma kokybės
kontrolė

Techninės atmintinės data: 2015 m. birželio 17 d.

Rūšis ir savybės:	<p>BORNIT® - ant bėgių liejama masė S pagaminta iš polimerais modifikuoto bitumo bei mineralinių ir itin elastingų specialių užpildymo medžiagų. Tai yra užpilama, karštu būdu apdorotina liejama masė, pasižyminti dideliu elastingumu ir geru atsparumu vibracijai.</p> <p>BORNIT® - ant bėgių liejama masė taip pat pasižymi geru prilipimu prie pagrindo, dideliu atsparumu šilumai ir šalčiui, nepralaidumu vandeniui, atsparumu nusidėvėjimui bei neįtrūkimui vandeniui ir ant kelių barstomai druskai.</p> <p>Kokybė atitinka ZTV Fug-StB (papildomos techninės sutarties sąlygos ir direktyvos dėl siūlių eismo zonose) 01, patikrinta pagal TL Fug-StB (techninės tiekimo sąlygos dėl siūlių užpildymo medžiagų) 01.</p>	
Pritaikymo sritys:	<p>BORNIT® - ant bėgių liejama masė S yra skirta lankstaus ir svyravimus slopinančio sujungimo tarp tramvajų bėgių dangos ir važiuojamosios dalies dangos bei statybos ir kelių tiesimo laikinų konstrukcijų betoninių dalių jungiamųjų siūlių, kurias veikia vibracinė apkrova, sandarinimui.</p>	
Trumpa informacijos apie produktą apžvalga	<p>Rūšis Pagrindas Spalva Tankis prie 20 ° Konsistencija Užpylimas atliekamas Išsilydymo temperatūra Apdorojimo temperatūra Suminkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio metodą Polinkis išsisluoksniuoti Formos atsparumas deformacijai šilumoje (45° C, 24 valandos) Atsparumas šalčiui (bandymas su rutuliu 4 rutuliai, 5 m, -20 ° C) Išsitempimas prie -20 ° C (0,2 mm/s po 6 minutes) Tekėjimo ilgis (60 ° C, 5 valandos) Tinkamumas sandėliavimui Sandėliavimas GISBAU produkto kodas</p>	<p>bituminė ant bėgių liejama medžiaga polimerais modifikuotas bitumas juoda apie 1,3 g/cm³ po pakaitinimo tinka liejimui specialiu liejimo indu daugiausiai 180 ° C apie 160-180 ° C > 85° C <3,0 sv.% <6,5 3 iš 4 >2 mm <5 mm Originaliose uždaroje talpose 12 mėnesių Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės BBP</p>

BORNIT® - stiprus ženklas statyboms

Apdorojimas	Sujungimo siūlės turi būti sausos ir švarios. Alyvos ir riebalų likučius bei apnašas reikia nuvalyti. Siūlės reikia prapūsti suspaustu oru. Prieš atliekant liejimo procedūrą, siūlių šonus būtina reikia apdoroti BORNIT® sukimbančiu gruntu. Nuo talpos reikia pašalinti liejimo masės likučius, liejimo masę supilstyti į specialiai liejimui skirtus indus. Privaloma laikytis maksimalios 180°C liejimo temperatūros, masę nuolat maišyti maišytuvu, kad neperkaistų ir nenusėstų. Išlydyti tik tiek, kiek numatyta tai dienai, nes užpylus per daug masės, gali pasikeisti jos savybės. Užklupus lietui, liejimo procedūrą reikia nutraukti!
Vartojimas	Apie 1,3 kg/l siūlių turinio BORNIT® - sukibimo grunto suvartojimas sudaro 4 % liejimo masės.
Sandėliavimas	Produktą galima laikyti 12 mėnesių. Kartotines dėžes reikia saugoti nuo saulės spindulių ir drėgmės!
Utilizavimas	Perdirbimui atiduoti tik visiškai ištuštintas talpas. Medžiagos likučiai gali būti utilizuojami pagal AVV-ASN (Atliekų sąrašo reglamentą): 170302 (Bitumo mišiniai, išskyrus nurodytus 170301 kategorijoje)
Pastaba	Ši atmintinė pakeičia visą ankstesnę techninę informaciją apie produktą. Todėl sena informacija nebegalioja. Duomenys yra surinkti pagal naujausias pritaikymo technikos žinias. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad, priklausomai nuo statybos objekto būklės, gali pasitaikyti nukrypimų nuo darbo metodo, kuris siūlomas atmintinėje. Jei atskirose sutartyse nėra suderinta kitaip, visa atmintinėje pateikta informacija yra neįpareigojanti ir nepateikia suderintos produkto struktūros (kokybės). Mes pasilieiname sau teisę bet kuriuo metu atlikti pakeitimus. Rekomenduojame ieškoti informacijos apie pakeitimus mūsų internetiniame tinklalapyje www.bornit.de .
Pristatymo forma	15 kg dėžės.....64 dėžės vienai paletai 30 kg dėžės.....36 dėžės vienai paletai

UAB “Construction trade”
Adresas: Technikos g. 9
Kaunas
Tel. +370 698 46873
www.constructiontrade.lt



BORNIT® - stiprus ženklas statyboms