

BORNIT®

Siloanstrich

Apsauginė bitumo danga, skirta apsaugoti betoną nuo jį veikiančių medžiagų



Rūšis ir savybės:	<p>BORNIT® Siloanstrich yra uždažoma ir užpurškiama bitumo danga, kuri po išdžiuvimo sudaro vandens nepraleidžiantį, uždara didelio plastiškumo ir atsparumo šilumai bitumo sluoksnį.</p> <p>Gaminys yra patikrintas pagal AIB DS 835.</p> <p>BORNIT® Siloanstrich pagal DIN 11622 neturi jokio panaudojamumo įrodymo.</p>	
Pritaikymo sritys:	<p>BORNIT® Siloanstrich apsaugo betoną, mūrines sienas, tinką, medieną ir metalą nuo vandens prasiskverbimo ir tuo pačiu nuo suardymo dėl korozijos poveikio. BORNIT® Siloanstrich yra atspari rūgštims, gerai uždengianti apsauginė danga, apsauganti nuo agresyvių nuotėkų bei gausių cheminių medžiagų, tokių kaip šarmas, organinės rūgštys ir druskos.</p> <p>Naudojant tvartuose, netinka tiesioginiam ilgalaikiam sąlyčiui su gyvūnais. Netinka naudoti ekologiškų dujų įrangose.</p> <p>Geresniam sukibimui ant betono, mūrinės sienos ar tinko pagrindą iš pradžių nudažyti medžiaga BORNIT® Silogrund.</p>	
Privalumai	<ul style="list-style-type: none">▲ Paprasčiausias naudojimas, nes naudojimui jau viskas paruošta▲ universalus pritaikymas, todėl daugybė pritaikymo galimybių▲ geras sukibimas ir atsparumas šilumai▲ ekonomiška ir taupu išlaidų atžvilgiu, nes mažos prietaisų, medžiagų ir darbo sąnaudos	
Trumpa informacijos apie produktą apžvalga	<p>Rūšis Pagrindas Tirpiklis Spalva Plėvelę sudarantys komponentai Tankis prie 20 ° Atsparumas šilumai Konsistencija Užpylimas atliekamas</p> <p>Medžiagos apdorojimo temperatūra Tinkamumas sandėliavimui:</p> <p>Valymas: Pagal BetrSichV</p>	<p>bituminė danga be užpildo bitumas, tirpiklis vaitspiritas juoda</p> <p>apie 60% 0,91 – 0,93 g/cm³ atsparumas iki 70°C (pagal AIB, DS 835) skystas voleliu, purškimo prietaisu (beoriu), šluotele ir t.t. mažiausiai +5° C, tačiau nejautrus šalčiui!</p> <p>Originaliose sandariose talpose 12 mėnesių Laikyti atokiau nuo degimo šaltinių! BORNIT® - bitumo valiklis degus</p>

	GISBAU produkto kodas VOC kiekis	BBP 30 <350 g/l
Pagrindas	<p>BORNIT® Siloanstrich prikimba prie bet kokio statybose naudojamo pagrindo. Pagrindas turi būti sausas, švarus, be riebalų ir anthiadezinių medžiagų. Šviežias betonas turi būti sukietėjęs per mažiausiai 28 dienas. Apnašas, kaip pvz. betono liekanas arba kreidos apnašas, reikia pašalinti tinkamomis priemonėmis, pvz., smėlio srovėmis.</p> <p>Statybų etapų metu tarp pagrindo ir dangos negali patekti vanduo. Palaidas dalis reikia pašalinti, o defektus pataisyti. Mineralinius ir neapdorotus pagrindus reikia ištepti BORNIT® Silogrund (apie 0,2 l/m²)</p>	
Apdorojimas	<p>BORNIT® Siloanstrich galima užtepti arba užpurkšti, jo nepraskiedus. BORNIT® Siloanstrich prieš apdorojimą reikia sumaišyti! Tepant pirmą kartą arba tepant ant labai sudėtingų paviršių, reikalingi 3 dangos sluoksniai. Jei danga susideda iš kelių sluoksnių, kiekvienam sluoksniui reikia leisti gerai nudžiūti; džiovinimo laikas priklauso nuo oro sąlygų. Apdorojimo temperatūra (aplinkos ir pagrindo temperatūra) neturi būti žemesnė nei +5° C ir negali viršyti + 35° C. Dėti daiktus ant dangos galima tik po visiško jos sukietėjimo (pilnas tirpiklio išgarinimas), pvz. naudojant tvartuose maždaug po 5 dienų.</p>	
Naudojimas	Apie 0,4 l/m ² vienam sluoksniui	
Sandėliavimas	Originaliose sandariose talpose gali būti laikomas 12 mėnesių. Neįtraukti šalčiui!	
Sveikatos, darbo ir priešgaisrinė apsauga	<p>Gaminys neturi patekti į vaikų rankas.</p> <p>Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.</p> <p>Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose, atkreipti dėmesį į TRGS versiją.</p> <p>Nenaudoti uždaroje patalpose !</p> <p>Degus ir kelia pavojų aplinkai tik skystos būklės, laikyti atokiau nuo gaisro šaltinių. Išgarinus tirpiklį, gaminys aplinkai pavojaus nekelia. Bituminė plėvelė nėra pavojinga žmogui bei augalų ir vandens pasauliui.</p>	
Utilizavimas	Perdirbimui atiduoti tik visiškai ištuštintas talpas. Medžiagos likučiai gali būti utilizuojami pagal AVV-ASN (Atliekų sąrašo reglamentą): 080409* (klijų ir sandarinimo masės atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių arba pavojingų medžiagų)	
Pastaba	<p>Ši atmintinė pakeičia visą ankstesnę techninę informaciją apie produktą. Todėl sena informacija nebegalioja. Duomenys yra surinkti pagal naujausias pritaikymo technikos žinias. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad, priklausomai nuo statybos objekto būklės, gali pasitaikyti nukrypimų nuo darbo metodo, kuris siūlomas atmintinėje. Jei atskirose sutartyse nėra suderinta kitaip, visa atmintinėje pateikta informacija yra neįpareigojanti ir nepateikia suderintos produkto struktūros (kokybės). Mes pasilieiname sau teisę bet kuriuo metu atlikti pakeitimus. Rekomenduojame informacijos apie pakeitimus paieškoti mūsų internetiniame tinklalapyje www.bornit.de.</p>	
Pristatymo formos	<p>10 l kibiras.....45 talpos vienai paletai</p> <p>25 l statinaitės.....18 talpų vienai paletai</p> <p>200 l statinė</p>	